**PRODUCTOS / Impermeabilizantes**

# PALFIL FIBRADO

**Impermeabilizante plástico con fibra de vidrio**

## Descripción

Impermeabilizante plástico basado en acrilatos de gran elasticidad, pigmentos y cargas inertes a los cuales se les ha incorporado la fibra de vidrio confiriéndole unas óptimas propiedades como impermeabilizante.
Su elasticidad le permite que pueda resistir la formación de fisuras y el movimiento de las existentes no estabilizadas.

## Características

- Impermeabiliza el soporte y facilita el autolavado.
- Permanece flexible ante los cambios de temperatura.
- Es permeable al vapor de agua y permite respirar al soporte.
- Buena compactación y tenacidad que se traduce en una mayor durabilidad al llevar incorporada Fibra de Vidrio modificada que se integra en la película de pintura.
- Resiste a la abrasión superficial, la alcalinidad y el aire salino.
- Aplicable sobre superficies inclinadas, incluso verticales.
- Posee una excelente adherencia sobre todo tipo de substratos como: enfoscados de arena y cemento,
- hormigón, betún asfáltico, láminas asfálticas, piedra, tejas, ladrillo, fibrocemento, espuma de poliuretano,
- chapas galvanizadas, etc…

## Aplicaciones

Su aplicación esta especialmente recomendada para aquellas cubiertas, terrazas o pavimentos en general que se quieran proteger frente a posibles filtraciones por agua de lluvia (previniendo la aparición de humedades internas), donde la transitabilidad se ve favorecida por la incorporación de la fibra de vidrio, haciendo que el acabado sea más resistente a la tracción.

## Preparación y modo de empleo

Las superficies deben estar sanas, secas, exentas de polvo, grasas, y materiales débilmente adheridos.
Si la superficie presentara una absorción muy baja; (atobas, plaquetas, granito etc.) proceder mediante un tratamiento químico (solución de Sosa Cáustica diluida), o bien mediante procedimiento mecánico (lijado de la superficie) con el objeto de crear poro en la misma y así permitir el perfecto anclaje del producto.
Se aplicará una primera mano con una dilución hasta el 50% en agua, dependiendo del poder de absorción de la base, para mejorar el anclaje. Las siguientes manos de pintura se deben efectuar sin dilución alguna para que conserven íntegramente sus propiedades impermeabilizantes, hasta conseguir un consumo aproximado de 1-1’5 lt/m2 al acabar el tratamiento.
La aplicación se puede realizar mediante pulverización, brocha, rastrillo, rasqueta o rodillo.
**PALFIL FIBRADO** no debe ser aplicado con riesgo de lluvia, heladas, ni temperaturas inferiores a 5oC.

## Datos técnicos

- Color: Blanco, Verde, Gris, Rojo y Rojo Teja.
- Resistencia a la Tracción: mínima 24 Kg/cm2.
- Acabado: Semimate.
- Doblado sin grietas: Hasta 130º a una Tª de – 5º C.
- Rendimiento: 2 – 3 m2 por litro y mano.
- Alargamiento sin Rotura: Mínimo 300%.
- Lavabilidad: Muy buena.
- Resistencia a la percusión: Mínimo 700 mm
- Capacidad Impermeabilizante: Excelente.
- Estanqueidad: Buena.
- Secado al tacto: 4-6 horas.
- Repintado: 24 horas, aunque es recomendable dejar pasar 48 horas.
- Peso específico: 1,15 gr/cc.

- Diluyente: Agua.

**Presentación**

| 4L | 15L | |
|---|---|---|
| X | X | Blanco, Gris, Rojo, Rojo teja, Verde |

La información aquí ofrecida es el resultado de nuestras investigaciones de laboratorio y experiencia de aplicaciones reales del producto. Sin embargo y debido a que normalmente la aplicación de los productos se hacen fuera de nuestro control, solo podemos garntizar el buen resultado del mismo siempre y cuando su aplicación, manipulación y utilización sean estrictamente correctas.